

Blackboard ASLAN C 61

Selbstklebende Tafelfolie zur Beschriftung mit Schulkreide

Verschiedenste feste und glatte Oberflächen werden mit dieser selbstklebenden Tafelfolie im Handumdrehen zur klassischen schwarzen Tafel. Sie kann beliebig oft mit Schulkreide beschriftet werden, ohne dass Schatten oder Geisterschriften zurückbleiben. In Einrichtungen wie Büros, Kindergärten und Schulen oder auch der Gastronomie werden Wände, Möbel oder Türen somit zur flexibel einsetzbaren Tafelfläche für wechselnde Botschaften. Die Selbstklebefolie kann in alle erdenklichen Formen und Größen geschnitten werden und ist mit UV-härtenden Tinten oder Siebdruckfarben individuell gestaltbar.

Bei Fragen zu speziellen Anwendungen sprechen Sie bitte mit unserer technischen Beratung:
+49 22 04. 7 08-80

Materialaufbau

Folie:	PVC	
Foliendicke:	~ 160 µm	
Klebstoff:	Polyacrylatklebstoff	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m ²
Abdeckung:	Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 63 g/m ²

Eigenschaften

Klebkraft (ASTMD-903):	sofort:	~ 6 N/25 mm
	nach 1 Woche:	~ 10 N/25 mm
Dimensionsstabilität:	verklebt auf Acrylglas nach 24 Stunden bei 70 °C	geringfügiger Längsschrumpf
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15 °C -30 °C bis +80 °C
Brennbarkeit:	Die Folie ist, auf Aluminium verklebt, selbstverlöschend.	
Haltbarkeit:	Bis zu 2 Jahre im Außenbereich, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG
Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany
fon +49 (0)2204. 708 80 · **fax** +49 (0)2204. 708 50
e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN®

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

Blackboard ASLAN C 61

Verarbeitung

Bedruckbarkeit:	Das Material kann mit UV-härtenden Tinten sowie mit Siebdruckfarben bedruckt werden. Nach dem Bedrucken mit Siebdruckfarben muss der Druck vor der Weiterverarbeitung mindestens 48 Stunden trocknen.
Verklebung:	Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Eine evtl. Weißfärbung des Klebers bei Nassverklebung verliert sich je nach Witterung innerhalb weniger Tage. Zur Feuchtverklebung empfehlen wir das Transferliquid ASLAN TL 10.
Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mindestens 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung, lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15-25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50-60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir eine stehende oder hängende Lagerung.

Stand: 02|2018

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck.

Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Oberauel 2 · 51491 Overath · Germany

fon +49 (0) 2204. 708 80 · fax +49 (0) 2204. 708 50

e-mail info@ASLAN-Schwarz.com



www.ASLAN-Schwarz.com

ASLAN[®]

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN