

REGUsign[®] PF 2 / PF 3 Schablonierpapier selbstklebend mit Abdeckung

Beschreibung	<i>Material</i>	- Schablonen-Spezialpapier für schwierige Untergründe, mit optimiertem Klebstoff selbstklebend ausgerüstet, mit Silikonpapierabdeckung.
	<i>Einsatzbereich</i>	- hand- und plottergeschnittene Lackiermasken für lösemittel- und wasserhaltige Lacke zur Verarbeitung auf rauhen und unebenen Flächen wie z.B.: - verputzte Flächen im Innen- und Außenbereich, Beton, Holz, Textilien, Markisen- und Zeltstoffe, Speziallacke, sowie andere Untergründe, die nicht mit REGUsign P oder REGUpac S beklebt werden können. (Vorversuche sind immer erforderlich!)
	<i>Anwendung</i>	- Schriftenmaler - Auto- und Planenlackierer - Werbetechniker, Lichtreklamehersteller, Messebauer,
	<i>Eigenschaften</i>	- sehr gute Kantenschärfe; - einfaches Entgittern kleiner und großer Schriften, - sichere Verklebung auf den o.g. Untergründen, - kein Wellen der Schnittkanten bei wasser- und lösemittelhaltigen Farben, - kein Farbunterlauf bei längerer Trockenzeit, - zweiter Farbauftrag problemlos möglich, - rückstandsfreie Entfernbarkeit nach der Lackierung.
Verarbeitung	<i>Schneiden</i>	der optimale Messerdruck ist erreicht, wenn feine Details gut zu entgittern sind, ohne das Abdeckpapier anzuschneiden.
	<i>Entgittern</i>	nicht benötigte Teile werden mit einer Pinzette, Nadel, Messer oder anderem geeigneten Werkzeug entfernt.
	<i>Vorbehandlung</i>	Untergründe müssen trocken und frei von Staub, Fett, Silikon und anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft oder den Farbverlauf negativ beeinflussen könnten.
	<i>Übertragung</i>	zur Übertragung sollte Material aus Papier oder Folie mit mittlerer Klebkraft eingesetzt werden.
	<i>Verklebung</i>	die Verklebungs- und Verarbeitungstemperatur sollte 15°C nicht unterschreiten.
	<i>Lackieren</i>	Streichen, Stupfen, Rollen, Spritzen, auch in mehreren Arbeitsgängen.
	<i>Entfernen</i>	Das Entfernen der Schablone sollte erst nach ausreichender Trocknung des Farbfilms erfolgen.
Besondere Hinweise zur Fassadenbeschriftung:	<ul style="list-style-type: none"> • Beschriftung auf gut abgetrockneten Flächen bei Temperaturen von mind. 15°C. • Die Verklebung der Schablone speziell auf schmutz- und wasserabweisenden Fassadenfarben und -Putzen kann durch die abweisend eingestellten Zuschlagstoffe erschwert werden. • Bei der Übertragung der Schablone auf stark strukturierten Putzen sollte zum leichteren Entfernen der Übertragungshilfe schwach klebendes Tape verwendet werden. • Die Schablone sollte speziell an den Schablonenkanten vor dem Lackieren mit einer Bürste gut angeklopft werden. Zur Vermeidung von Farbunterläufen die Farbe nicht streichen oder rollen, sondern wenig Farbe mit hartem Pinsel einstupfen. 	

REGUsign[®] PF 2 / PF 3 Schablonierpapier selbstklebend mit Abdeckung

Technische Daten	<i>Trägermaterial</i>	beschichtetes Spezialpapier	
	<i>Klebstoff</i> <i>Klebkraft</i>	Natur-Kautschukklebstoff ~ 3,5 - 5,0 N / 25mm (A.F.E.R.A)	
	<i>Abdeckung</i>	Silikonpapier gelb 95g/m ²	
	<i>Verbunddicke</i>	~ 210µm	
	<i>Temperaturbeständigkeit</i>	bis 70°C	
	<i>Abmessung</i>	PF 2 600 mm x 25 m. 1200 mm x 25 m.	PF 3 mit Randlochung für Schneideplotter 380 mm x 25 m. 465 mm x 25 m. 700 mm x 25 m. 750 mm x 25 m.

Lagerung | PF 2 / PF 3 sollte dunkel, kühl und trocken gelagert werden.